



binderholz BIOBRENNSTOFFE

Die Qualität macht den entscheidenden Unterschied!

binderholz Biobrennstoffe sind Synonym für Topqualität vereint mit Toppervice. Seit 1997 verwenden wir zu 100% beste heimische, während der Bearbeitung anfallende Sägenebenprodukte (Sägespäne, Hobelspäne und Hackgut) aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung. Die Herstellung erfolgt an den Standorten Fügen, Jenbach (Tirol), St. Georgen, Unternberg (Salzburg) in Österreich und Kösching bei Ingolstadt in Deutschland.

Certified Premium Pellets - Nachhaltig heizen. Regional handeln.

Certified Premium Pellets (CPP) stehen für höchste Qualität, überprüfbare Nachhaltigkeitsstandards und eine ressourceneffiziente, regionale Produktion. Auf Basis einer unabhängigen und transparenten Zertifizierung bietet das Label klare Orientierung vom Hersteller bis zum Verbraucher. CPP geht damit über bestehende Normen und gängige Standards hinaus und setzt neue Maßstäbe für eine klimafreundliche und verlässliche Wärmeversorgung der Zukunft. Wenig CO₂, mehr Klimaschutz. www.certifiedpremiumpellets.de

binderholz produziert an allen Standorten nach der exklusiven HD Technologie (www.hd-pellets.de), welche die Homogenität der Pelletslängen optimiert. Dadurch wird der Brennraum stets gleichmäßig befüllt, der Emissionsausstoß reduziert, die mechanische Festigkeit verbessert und der Ascheanteil reduziert.

Die Zustellung unserer Pellets erfolgt mit dem Pellets-Tankwagen in Tirol und Umgebung. Wir garantieren Ihnen eine schnelle und unkomplizierte Lieferung mittels modernstem Silo LKW mit integriertem, geeichtem Wiegesystem (On-Board Weight).

Prüfergebnisse binderholz pellets	
binderholz pellets (Ø 6 mm) auf Fichtenholz-Basis	
Heizwert	≥ 17,5 MJ/kg = ≥ 4,86 kWh/kg
Wassergehalt	≤ 7,1 %
Schüttdichte	ø 675 kg/m ³
Mechanische Festigkeit	≥ 98,8 %
Asche (550 °C)	≤ 0,4 %
Feinanteil	≤ 0,2 %
Ascheerweichungstemperatur	≥ 1.443 °C
Brennwert	≥ 18,9 MJ/kg = ≥ 5,2 kWh/kg
Längenoptimierte Pellets HD Technologie	
Ohne jegliche chemische Zusätze	
Erhältlich im 15 kg Sack (70 Säcke / Einwegpalette) oder lose bzw. zugestellt im Tankwagen just in time - sauber und komfortabel, Bigbag's auf Anfrage	

Prüfergebnisse binderholz briquets	
binderholz briquets (Ø 9 cm) auf Fichtenholz-Basis	
Heizwert	18,9 MJ/kg = 5,25 kWh/kg
Dichte	1,2 kg/dm ³
Wassergehalt	~ 8 %
Asche	0,2 %
Erhältlich in der 10 kg Verpackung (100 Pakete / Einwegpalette)	

Informationen zu Förderungen finden Sie unter www.propellets.at, www.depv.de bzw. www.gse.it

Das **Video zur Herstellung von binderholz Biobrennstoffen** finden Sie unter www.binderholz.com/produkte/biobrennstoffe

binderholz 

Binderholz GmbH · Holzindustrie
Zillertalstraße 39 · A-6263 Fügen
fon +43 5288 601 · fax +43 5288 601-11009
pellets@binderholz.com · www.binderholz.com



Download Prospekt



AT-P-115

